

尼龍粒規格表  
NYLON 6 CHIP SPECIFICATION

填發單位 (Issue Unit) : 技術處  
規 格 (Specification) : 亮光(BR)  
批 號 (Lot No.) : N160-200  
發行日期 (Issue Date) : 2008/03/03

分析項目 ( Test Item )	單 位 ( Unit )	測 試 方 法 ( Test Methods )	標 準 值 ( Standards )
相 對 黏 度 ( Relative Viscosity )	—	1254403-D3-050	2.71 ± 0.03
水 份 ( Moisture Content )	ppm	1254403-D3-022	< 800
萃 取 份 ( Extractables )	%	1254403-D3-047	< 0.60
TiO <sub>2</sub> 含 量 ( TiO <sub>2</sub> Content )	%	1254403-D3-045	~
胺 根 ( Amine End-groups )	meq / kg	1254403-D3-049	Approx. 35
尼 龍 粒 尺 寸 ( Chip Size )	D mm * L mm		Approx. 1.80 * 2.40
包 裝 ( Packing )	kg / bag		820 (or tank car)
備 註 ( REMARK )	For High Tenacity Filament		

Li Peng Enterprise Co.,Ltd  
Office:11F No. 162 Sung Chiang Rd, Taipei Taiwan.  
公司:台北市松江路162號11樓  
Tel:+886-2-21002188  
Fax:+886-2-21002688

Factory:No 33 Gongye rd, FangYuan Ind Park Changhua,528 Taiwan.  
尼龍總廠:彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號  
Tel:+886-4-8138168  
Fax:+886-4-8953889

URL:www.libolon.com